

(محصولی جهت درزگیری و آب بندی بدون نیاز به تخریب)

معرفی

خمیر آماده مصرف شیری رنگ با خاصیت آب بندی ۱۰۰٪ است که جایگزین قطعی دوغاب های سنتی می باشد و جهت ترمیم و تعمیر بندها (بدون نیاز به تخریب)، درزگیری و بندکشی سنگ، موزاییک، کاشی و سرامیک، اطراف سینک، سرویس بهداشتی، حمام، آشپزخانه، استخر، سونا و جکوزی، تراس و کلیه مکان های آبگیر که بندکشی آنها تخریب شده و مشکل نم و رطوبت دارد، استفاده می گردد.

خمیر بندکشی آب بند PADAB که بر پایه رزین های آکریلیک بوده و با بهره گیری از تکنولوژی نانو ساخته شده است، قابل نفوذ در هر نوع بند و درز، همچنین دارای قدرت چسبندگی بسیار عالی در انواع سطوح (حتی آهن، چوب و شیشه) می باشد. این محصول معطر و سازگار با محیط زیست بوده و پس از اجرا در مقابل انواع مواد شوینده خانگی و صنعتی، اسید، اشعه UV و گاز CO2 به شدت مقاوم است و اجازه رشد و نفوذ خزه، جلبک و باکتری را در سطح عایق نمی دهد، همچنین فشارهای مثبت و منفی آب را به راحتی تحمل می نماید.

مزایا

جایگزین قطعی دوغاب های سنتی با طول عمر بالا، بدون نیاز به تخریب، سختی بالا در برابر سایش، اجرای سریع و آسان، قابل اجرا توسط عموم و عدم نیاز به نیروی متخصص، عدم خوردگی و تغییر رنگ در گذر زمان، عاری از هرگونه عوارض پوستی و استنشاقی، صرفه جویی در وقت و هزینه، مقاومت بسیار بالا در مقابل نفوذ آب و رطوبت، معطر و بهداشتی، دارای تاییدیه از آزمایشگاه های تحت نظر وزارت بهداشت جهت استفاده در مخازن آب شرب.

نحوه مصرف

از این خمیر جهت ترمیم، تعمیر و آب بندی کلیه درزها و بندهای سنگ، کاشی، سرامیک، آجر، چوب و ... در محل هایی مانند آشپزخانه، سالن، استخر، سونا، جکوزی، اطراف سینک، لوله های آب و ... استفاده می گردد.

روش عمومی اجرای محصول: (روش های اجرایی با توجه به محل اجرا، ممکن است متفاوت باشند)

الف: درزگیری و ترمیم ترک تا ضخامت ۲ میلیمتر

خمیر را در بین بندها و محل های پاکسازی شده تزریق نموده و با نوک انگشت و یا کاردک روی آن را صاف نمایید. پس از گذشت ۱۰ الی ۲۰ دقیقه (با توجه به رطوبت و دمای محیط) خمیر بندکشی آب بند PADAB به گیرش اولیه خود رسیده و شروع به سفت شدن می نماید. در این فاصله اطراف بندها و یا نقاطی که ناخواسته به خمیر آغشته شده است را با تیغ یا دستمال نمدار پاکسازی نمایید. (به گونه ای که خمیر فقط در بین بندکشی ها باقی بماند) توجه داشته باشید که اگر این کار را به موقع انجام ندهید، پس از خشک شدن به سختی می توانید اضافات آن را پاک نمایید. این خمیر پس از ۷ الی ۱۲ ساعت (با توجه به رطوبت و دمای محیط) به طور کامل خشک شده و محل مورد نظر قابل شست و شو می باشد. در صورت امکان این کار را زمانی انجام دهید که به محل اجرا تا ۱۲ ساعت بعد نیاز نداشته باشید.

ب: ترکیب با رنگ (بندکشی رنگی)

در صورت نیاز به تغییر رنگ، هر تیوپ خمیر بند کشی آب بند PADAB را در یک ظرف جداگانه با رنگ آب پایه مورد نظر ترکیب نمایید.

ج: درزگیری و ترمیم ترک در ضخامت های ۲ الی ۵ میلیمتر

مرحله الف را تا ضخامت ۵ میلیمتر اجرا نمایید. پس از گذشت ۱۰ الی ۲۰ دقیقه ممکن است ترک هایی در سطح اجرا شده، نمایان شود (به علت ضخامت بالا) در این مرحله مجدداً با استفاده از خمیر بندکشی آب بند PADAB کلیه ترک های سطحی بوجود آمده را ترمیم نمایید.

میزان مصرف تقریبی محصول

هر تیوپ، ۲ مترمربع یا ۵ متر طول را پوشش می دهد.

توجه: لطفاً توضیحات کامل و نکات اجرایی مربوط به خمیر بندکشی آب بند PADAB را در سایت NSGco.co مطالعه فرمایید.

