

چسب کاشی پودری PBP

(محصولی با ضریب چسبندگی بالا جهت نصب انواع کف پوش)

معرفی چسب کاشی پودری PBP

پودری برپایه سیمان و افزودنی های پلیمری با وزن مخصوص ۱/۵۵ کیلوگرم بر لیتر است که جهت نصب انواع کفپوش مورد استفاده قرار می گیرد و وزن مصالح را تا ۴۰ کیلوگرم بر متر مربع تحمل می نماید.



سهولت در اجرا
ترکیب با آب

چسبندگی بالا
تحمل مصالح تا وزن ۴۰ کیلوگرم بر متر مربع

دارای وزن مخصوص
۱/۵۵ کیلوگرم بر لیتر

برپایه سیمان
و افزودنی های پلیمری

زمان گیرش اولیه ۳ ساعت
گیرش نهایی ۷ روز

قابل اجرا بر روی سطوح مختلف
مانند بتن، ملات ماسه سیمان، کاشی های لعاب دار و ...

جهت نصب انواع کفپوش
مانند کاشی، سرامیک و آجر و ...

قابل اجرا در محیط های مجاور با آب و رطوبت
مانند حمام، سرویس بهداشتی، استخر و سونا و ...



سوالات متداول

مطلوب آموزشی

نکات قبل از مصرف

میزان مصرف تقریبی

موارد مصرف چسب کاشی پودری PBP

چسب کاشی پودری PBP به علت چسبندگی بالا به سطح بدون نیاز به مهار اضافی، جهت نصب انواع کاشی، سرامیک، سنگ و آجر (خصوصاً در محیط های مجاور با آب و رطوبت مانند حمام، سرویس بهداشتی، استخر و سونا) مورد استفاده قرار می گیرد.

سطح مناسب نصب شامل: بتن، ملات ماسه سیمان، کاشی های لعاب دار، چوب های عمل آوری شده با زیر کار سفت تراز، بدون طبله و فاقد هرگونه مواد نفتی هستند. همچنین می توان جهت بالا بردن مقاومت و آب بندی، از ترکیب یک واحد چسب و افزودنی بتن N50 + سه واحد آب استفاده کرد. (زمان گیرش اولیه ۳ ساعت و گیرش نهایی ۷ روز می باشد).

میزان مصرف تقریبی چسب کاشی پودری PBP

برای سطوح صاف: ۲ کیلوگرم بر متر مربع

برای سطوح زبر: بین ۵ تا ۱۰ کیلوگرم بر متر مربع با ضخامت ۳ تا ۶ میلیمتر



میزان ترکیب تقریبی چسب کاشی پودری PBP

سه واحد چسب کاشی پودری PBP + یک واحد آب

توجه: لطفاً نکات زیر را قبل از مصرف به دقت مطالعه فرمایید:

کاهش میزان ترکیب با آب و حفظ خلوص بالای محصول، باعث افزایش کیفیت نمی گردد، لذا خواهشمند است میزان ترکیبات مذکور را رعایت فرمایید.

میزان مصرف ذکر شده تقریبی بوده و ممکن است در هر پروژه متفاوت و ملزم به تست باشد.

محصولات پس از اجرا، در مجاورت هوا خشک می شوند و با توجه به فصل اجرا (سرما و گرمای هوا)، میزان وزش باد و جریان هوا، مدت زمان خشک شدن متفاوت خواهد بود.

جهت حفظ محصولات در طولانی مدت، آن را در بسته بندی خود محصول و بدون ترکیب با آب، در دمای ۱۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد و به دور از نور مستقیم خورشید (متا بین انبارداری) نگهداری نمایید.

شرکت توآوران صنعت پادآب (NSG) خالق و تنها مالک برند PBP

تمامی علائم و برند های این شرکت در اداره کل مالکیت فکری و معنوی ایران به ثبت رسیده اند، لذا با هرگونه کپی برداری، شبیه سازی و جعل برخورد قضائی و قانونی خواهد شد.